

## DAMPPROOF

### ПРОДУКТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МИГРАЦИИ ВЛАГИ

“DampProof” предназначен для снижения миграции влаги в бетоне и строительном растворе. Не содержит хлоридов. **Инструкция по применению.** Перед использованием продукт следует тщательно перемешать, после чего добавить в воду, предназначенную для приготовления бетонной массы или строительного раствора, которую добавляют в дальнейшем процессе смешивания. Расход составляет от 0,5 до 1,0 л на 50 кг цемента, соответственно снижая долю воды. При подготовке штукатурки при нормальном водяном давлении (атмосферное давление) необходимо учитывать следующее: толщина слоя штукатурки должна составлять 20–30 мм, рекомендуется наносить в два слоя. В случае повышенного водяного давления толщина слоя штукатурки должна составлять 30–40 мм. **H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P102 Хранить в недоступном для детей месте. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами для защиты глаз. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжать промывать. Хранить в закрытой таре при температуре от +5 °C до +30 °C. Беречь от замерзания. Срок годности: 2 года с даты изготовления. Дату изготовления смотреть на упаковке. Состав: гидроксид натрия <0,9 %. Рег. номер CAS 1310-73-2**