

Hidrogrunt

Krunt – niiskustökkekiht

Krunti Hidrogrunt kasutatakse pindade katmiseks enne Hidroplasti hüdrolsolatsiooni paigaldamist. Toode toimib niiskustökkekihina enne niiskete

siseruumide värvimist, plaatimist, pahteldamist, tapeetimist ja hüdrolsolatsiooni paigaldamist. Kaitseb kipsplaati, krohvi, betooni, puitlaastplaati ja vineeri niiskuse eest. Tekitab niiskustökke puitpindadele ja parandab nakkuvust kahhelplaatide paigaldamisel. Isolatsioonitöid võib teostada nii kuivades kui ka niisketes ruumides. KASUTUSJUHEND. Töötemperatuur +10 kuni +30 °C. Kaetav pind peab olema puhas, tolmu-, rasva- ja ölivaba. Hallitanud või vetikatega kaetud kohad töödelda Fungi fungitsiidiga või hallituse puhastus- ja eemaldusvahendiga Fungi Pro.

TÖÖTLEMINE. Emulsioon kantakse vertikaal- ja horisontaalpindadele rulli, pintsi või pihusti abil. Täielik kuivamisaeg on kaks tundi, eeldusel, et nii õhu-kui ka töödeldava pinna temperatuur on +18 °C ja suhteline õhuniiskus on 50–70%. Säilitada suletuna temperatuuril +5 kuni + 30 °C. Hoida külmumise eest. Säilivusaeg alates tootmiskuupäevast: kaks aastat. Tootmiskuupäev on märgitud pakendile.

TOOTEKULU: krundina enne hüdrolsolatsiooni 1 l/7–10 m² (lahus 1:1); niiskustökkekihina 1 l/3–5 m² (kontsentraat).