

Hidrostop i80

Injektavimo kremas Silano pagrindu

Horizontalios hidroizoliacijos sudarymui arba drėgnų mūrų atnaujinimui Vienas tradicinių ir paprasčiausių šiuolaikinės technologijos būdų, siekiant atnaujinti arba pagerinti horizontalų hidroizoliacijos barjerą ir mūro pamatus, injektuojant medžiagos struktūrą sandarinančius ar hidrofobizuojančius produktus. Injektavimo metodas grindžiamas specialiai šiuo tikslu išgręžtu, nuožulniai išdėstytu 12-15 mm diametro kanalų sudarymu (kas 120 –150 mm), kurie užpildomi injektavimui skirta medžiaga. Injektavimai vykdomi, naudojant beslėginį rankinį presavimo pistoletą arba žemo slėgio injektavimo įrenginį.

HIDROSTOP i80 – tai vieno komponento aukštos aktyvių medžiagų koncentracijos ir puikaus impregnavimo sugebėjimo hidrofobizuojantis injektavimo kremas, sudėtyje neturintis tirpiklių, skirtas mūrinių statinių iki 95% drėgnumo horizontalios hidroizoliacijos barjero sudarymui injektavimo metodu.

Naudojimo instrukcija: Mūro paviršių nuvalo nuo trapių, neatsparių dalelių. Įtrūkimus ir ertmes užpildo nesuslūgstančiu remonto skiediniu (Vincent Polyline produktas **SUPER**) Mūre 12 mm grąžtu vykdo gręžinius ne didesniu kaip 150 mm žingsniu tarp gręžinių. Gręžinius vykdo su nusileidžiančiu nuolydžiu nuo 0 iki 30°, neišgręžiant 50mm iki mūro priešingo paviršiaus. Gręžinius išvalo - išpučia suslėgtu oru. Naudojant rankinį presavimo pistoletą užpildo gręžinius **HIDROSTOP i80** ir gręžinį uždaro drėgmės nepralaidžiu užkaiščiu. Jei injektavimai vykdomi, naudojant žemo slėgio injektavimo įrenginį (< 10 bar.), vertikalius paviršius virš ir po gręžiniais apdoroti hidrofobizuojančia medžiaga (Vincent Polyline produktas **HIDROFOBS**), siekiant išvengti injektavimo medžiagos filtracijos per mūro sieną. Tais atvejais, kai mūrinis statinys sunkiai absorbuoja, gręžinius būtina vykdyti mažesniu 80-100mm intervalu ir dviem eilėmis. Injektavus **HIDROSTOP i80**, tuščias skylės užpildo nesuslūgstančiu skiediniu.

Suvartojimas: 0,3 kg injektavimo kremo **HIDROSTOP i80** į išilginį metrą, esant 22 cm mūro storiui.

Pakuotė: 600ml kasetė, 10kg ir 20kg kibiras