VINCENTS®
polyline

SIA „Vincents Polyline" | Būvķīmijas ražošana | Building chemicals producer
Reģ. Nr/Vat No: LV40003358071 | A/S Swedbank | SWIFT HABALV22
IBAN konts LV09HABA0001408052450

Cīruļu iela 29, Kalngale, Carnikavas novads, LV-2163
e-pasts: polyline@polyline.vincents.lv | Tālr.: +371 67903272
www.polyline.lv

Hidrostop i80

Silaani baasil injekteerimiskreem

Horisontaalse hüdroisolatsiooni tegemiseks või taastamiseks niiskes müüritises. Horisontaalse hüdroisolatsiooni barjääri taastamiseks või parandamiseks on tänapäevase tehnoloogia üks traditsioonilisemaid ja

lihtsamaid võtteid materjali struktuuri tihendavate või hüdrofoobsete toodete injitseerimine alusmüüri. Injektsioonimeetod põhineb spetsiaalselt selleks eesmärgiks puuritud kaldu asetsevate 12–15 mm diameetriga kanalite loomisel (iga 120–150 mm järel), mis täidetakse injektsiooniks ettenähtud materjaliga. Injitseerimist teostatakse surveta käsipresspüstoliga või madalsurve injektsiooniseadmega. **HIDROSTOP i80** on ühekomponentne, lahusteid mittesisaldav hüdrofoobne kõrge toimeainete kontsentratsiooniga ja suurepärase immutusvõimega injitseerimiskreem, mis on ettenähtud horisontaalse hüdroisolatsiooni barjääri moodustamiseks injektsioonimeetodil müüritises niiskusastmega kuni 95%.

Kasutusjuhend: Müüritise pind puhastatakse murenevatest ja lahtistest osakestest. Praod ja tühikud täidetakse mittekahaneva parandusmördiga (Vincent Polyline'i toode **SUPER**). Müüritisse puuritakse 12 mm puuriga augud, sammuga kuni 150 mm. Puuritud augud peavad olema allapoole suunatud kaldega 0° kuni 30°, müüritise vastaspinnani peab puurimata jääma 50 mm. Augud puhastatakse suruõhuga. Käsipresspüstolit kasutades täidetakse augud tootega **HIDROSTOP i80** ning auk suletakse niiskuskindla topendiga. Kui injitseerimist teostatakse madalsurve injektsiooniseadmega (< 10 bar), tuleb aukude kohal ja all olevaid vertikaalseid pindu töödelda hüdrofoobse materjaliga (Vincent Polyline'i toode **HIDROFOBS**), et vältida injektsioonimaterjali filtreerimist läbi müüriseina. Juhul kui müüritis on väheimav, tuleb augud teha väiksema vahemikuga (80–100 mm) ja kahes reas. Pärast toote **HIDROSTOP i80** injitseerimist täidetakse tühjad augud mittekahaneva mördiga.

Kulu: 0,3 kg injitseerimiskreemi **HIDROSTOP i80** jooksva meetri kohta 22 cm paksuse müüritise korral.

Pakend: 600 ml kassett,10 kg ja 20 kg ämber