

## Hidrostop i80

### Ін'єкційний крем на сілановій основі

Для створення або відновлення горизонтальної гідроізоляції на вологій стіні. Один із традиційних і найпростіших прийомів сучасних технологій, який використовується для відновлення або поліпшення горизонтального гідроізоляційного бар'єру - ін'єктувати продукти, що ущільнюють або гідрофобізують структуру матеріалу, в основу стіни. Метод ін'єкцій полягає в створенні висвердлених спеціально для цих цілей, похилих каналів діаметром 12 – 15 мм (через кожні 120 – 150 мм), які заповнюються матеріалом, призначеним для ін'єкції. Ін'єкції здійснюються за допомогою ручного прес-пістолета без тиску або пристрою для ін'єкцій низького тиску. **HIDROSTOP i80** – це однокомпонентний ін'єкційний крем, що не містить розчинників, з високою концентрацією активних речовин і чудовими властивостями імпрегнування, передбачений для створення горизонтального гідроізоляційного бар'єру методом ін'єкції в стіну з вологістю до 95%.

**Інструкція по застосуванню:** Поверхню стіни необхідно очистити від неміцних частин, що обсипаються. Тріщини і порожнини заповнити безусадковим ремонтним розчином (Vincent Polyline продукт **SUPER**). У стіні висвердлюють отвори 12-мм свердлом, крок між отворами не перевищує 150 мм. Отвори висвердлюють з нахилом вниз від 0 до 30°, не роблячи отвір за 50 мм до протилежної поверхні стіни. Отвори зачищаються – продуваються стисненим повітрям. Використовуючи ручний прес-пістолет отвори заповнюються **HIDROSTOP i80** і замикаються вологостійкою затичкою. Якщо ін'єкції здійснюються при використанні пристрою для ін'єкцій низького тиску (<10 бар), вертикальні поверхні над і під отворами обробляються гідрофобізуючим матеріалом (Vincent Polyline продукт **HIDROFOBS**), щоб не допустити фільтрації матеріалу через стіну. У разі, якщо стіни відрізняються поганою вбираючою здатністю, отвори слід висвердлювати з меншим відстанню 80 – 100 мм і в два ряди. Після ін'єкцій **HIDROSTOP i80**, порожні отвори заповнюються безусадковою сумішшю.

**Витрата:** 0,3 кг ін'єкційного крему **HIDROSTOP i80** на погонний метр при товщині стіни 22 см.

**Упаковка:** картридж 600 мл, відро 10 кг і 20 кг.

**VINCENTS**<sup>®</sup>  
polyline

SIA „Vincents Polyline” | Būvķīmijas ražošana | Building chemicals producer  
Reģ. Nr/Vat No: LV40003358071 | A/S Swedbank | SWIFT HABALV22  
IBAN konts LV09HABA0001408052450

Cīruļu iela 29, Kalngale, Carnikavas novads, LV-2163  
e-pasts: [polyline@polyline.vincents.lv](mailto:polyline@polyline.vincents.lv) | Tālrunis: +371 67903272  
[www.polyline.lv](http://www.polyline.lv)