

VIPOIL

VEIDŅU EMULSIJA

“VIPOIL” vaska emulsija ar zemu viskozitāti, kas piemērota koka, tērauda un plastikāta veidņu ieziešanai betona konstrukciju ražošanā un būvobjektos. Nodrošina samazinātu mehānisko pretestību veidņu atdalīšanai no betona konstrukcijām, tīrāku veidņu virsmu un atvieglo to tīrīšanu. Samazina gaisa poru veidošanos un neatstāj krāsojumu uz betona virsmām. **Lietošanas instrukcija.** Pirms veidņu apstrādes to virsmas rūpīgi notīra no betona pārpalikumiem un citiem jau esošiem pārklājumiem. “VIPOIL” tiek uzklāts kā plāns pārklājums to uzsmidzinot vai uzklājot ar otu vai rullīti. Produktu ieteicams uzklāt uz horizontālām virsmām. Patēriņš atkarīgs no veidņu materiāla un virsmas stāvokļa 40 – 80 ml/m². Pirms veic tālākus betonēšanas darbus, pārklājumam ir jāļauj nožūt. Atkarībā no vides temperatūras un mitruma žūšanas laiks ir 20 – 40 min. Minimālā darba vides temperatūra +5 °C. Pirms lietošanas produktu samaisīt. Uzglabāt slēgtā traukā pie temperatūras +5 °C līdz +30 °C. Sargāt no sasaldēšanas. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma. **H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337 + P313 Ja acu kairinājums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.**

Uzmanību

