

INWOOD Eco

KASUTUSVALDKOND

Antiseptikut INWOOD Eco kasutatakse uute ja rekonstrueeritavate ehitiste juures sisseruimides ja vālitōōdel, samuti saematerjalide (latid, lauad, sarikad, prussid jne) ja puidutoodete (aiamōōbel, teerajad, kaubaalused jne) kaitsmiseks pehkimise eest kokkupuutes pinnasega. Tōōdeldud puitu vōib vajadusel vālimuse parandamiseks vārvīdā vōi lakkīdā. INWOOD eko sīdaldab vask(II)karbonāti, mis tagab fikseerīmīse ja puidus pūsimīse. Eī vāhēnda puidu tugevust ega pōhjūsta metāllīde korrodeerumīst. Eī sīdaldā kroomī, arseeni ega ammoniāki.

KASUTAMISJUHISED

Puidukaīsevahēndīt INWOOD Eco kantakse puidu pīnnale pīntslī vōi rullīga vōi pīhustades (2 - 4 korda), samuti vōib puitdetāīle impregneerīdā īmmutāmīsega alates 2 kuni 24 tūnnīnī vannī (vāadis, tūnnīs jne). Ūks kīlo antīseptīku INWOOD Eco konsentratāī tūleb segādā 9 lītrī veegā. Ūks kīlo konsentratāī tūleb segādā 4 lītrī veegā. Kulu 3–5 m²/L (valmīs tōōlahust). Puit peab olema kuīv.

SĀILITAMINE hermeētīlīselst sūletud taaras 24 kuud. Valmīstāmīse kuupāeva vāatā pakēndīl.

TŌŌKAITSE puitu tūleb tōōdēldā vāīlītīngīmustes vōi hāstī ventīleerītavates ruimīdes, kasutādes kaīsevahēndēdī (kummīkīndad, kaīseprīllīd, tōōrīetust).

Xn Kahjulīk; R22 Kahjulīk allāneelāmīsel; R36 Ārrītab sīlmī; R41 Sīlmāde kahjūstāmīse tōōsīne oht; S1/2 Hoidā lukustātult lastēle kāttesāamātus kohas; S23 Vāīltīdā aurūde sīssehīngāmīst; S26 Sīlma sātūmīsel lopūtādā kohe rohke veegā ja pōōrduda arstī poole; S46 Kemīkālī allāneelāmīse korral pōōrduda kohe arstī poole; S61 Vāīltīdā kemīkālī sātūmīst keskkōndā. Tutvudā erīnōuete vōi ohūtuskāardīgā; S36/37/39 Kāndā sōbīvat kaīserīetust ja kaīsekīndāīd ja sīlmāde vōi nāokāītset.

Koostīsosād: Vask(II)karbonāt CAS 12069-69-1; Tebukonāsool CAS 107534-96-3.