

INWOOD Fire C

KASUTUSVALDKOND

Antipüreeeni INWOOD Fire C kasutatakse uute ja rekonstrueeritavate ehitiste juures sisseruumides ja välitöödel – saematerjalide (latid, lauad, sarikad, prussid jne) töötlemiseks, mille tulemusel saadakse raskesti süttiv ja põlev puit, samuti kaitseb see puitu pehkimise, seente ja putukate eest. Antipüreeeni INWOOD Fire C kasutatakse puidu profülaktiliseks kaitsmiseks tule eest suletud ehituskonstruksioonides, mis ei ole otseselt sademete mõju all (siseruumides). Antipüreen INWOOD Fire C toimib nii, et moodustab puidu pinnale kile, mis muutub leekide mõjul kuivaks vahukihiks ja takistab leekide pääsemist puidu pinnani. Ei ole toksiline, ei sisalda polübromeeritud difenüüleetreid (PBDE). Ei vähenda puidu tugevust ja ei kutsu esile metalli korrosiooni. Pärast töö lõpetamist peske töövahendid rohke veega (eriti alumiiniumist osad).

KASUTAMISJUHISED

Antipüreeeni INWOOD Fire C võib puidu pinnale kanda pintsliga või rulliga või pihustades (2 - 4 kordsel töötlemisel) töötlemiste vaheline intervall ei tohi olla pikem kui 6 tundi., Antipüreeeni INWOOD Fire C kasutamisel puidu immutamiseks sukeldamismeetodil vannis (vaadis, tünis) tuleb saematerjali selles hoida alates 2-24 tunnini.

Kulu 300-350g/ m²(sõltuvalt puidu liigist ja niiskusest, pinna siledusest jne). TÖÖTEMPERATUUR

Töötlemise ajal mitte alla +5 °C, puidu niiskus mitte üle 18%. Kõrgem temperatuur soodustab vahendi imbumist puitu.

SÄILITAMINE 24 kuud. Mitte lasta külmuda. Valmistamise kuupäeva vaata pakendil.

TULEOHUTUSKLASS

Kaitse efektiivsus klass C-s2,d0-grupp vastavalt LVS EN 13501-1+A1:2010.

TÖÖKAITSE Puitu tuleb töödelda välitingimustes või hästi ventileeritavates ruumides, kasutades kaitsevahendeid (kaitsekindad, kaitseprillid, tööriietus).

Antipüreeeni sattumisel nahale tuleb see pesta maha vee ja seebiga.

S2 Hoida lastele kättesaamatult.

S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.