

# WINTERMIX

Müürimörte ja betooni küлма eest (kuni -12°C)  
kaitsev vahend.

Väga tõhus keemiline lisand (kuni -12°C) betooni  
valamiseks talvel. Alandab vee jäätumistemperatuuri ja  
kiirendab betooni ja müürimördi kivinemist. Ei sisalda  
kloori ioone. Ei tekita metallarmatuuri elektrokeemilist  
korrosiooni.

---

WINTERMIX'i lisatakse betoonisegule kas pärast vee  
lisamist või seda enne lisatava veega segades.

Sõltuvalt ümbritseva keskkonna temperatuurist on soovitav  
WINTERMIX'i kulu üks kuni 2,5 liitrit 45 kg tsemendi  
kohta. +4°C....-1°C kivinemistemperatuuri puhul on lisandi  
kulu sama tsemendikoguse kohta üks liiter, -1°C....-5°C  
juures on kulu 1,5 liitrit, -5°C....-12°C juures aga 2,5 liitrit.

Enne vahendi lisamist tuleb veenduda, et täitematerjal ei  
oleks jääkihiga kattunud. Küлма ilma puhul tuleb töösegu  
lisada vähemalt 30 minutit pärast betooniseгу valmistamist  
ning see pärast lisamist küлма tuule eest kinni katta.

Müürimördi või betooni temperatuur ei tohi enne  
WINTERMIX'i lisamist olla alla +16°C.