

DAMPPROOF

MITRUMA MIGRĀCIJAS SAMAZINĀŠANAS PRODUKTS

“DampProof” paredzēts mitruma migrācijas samazināšanai betonā un būvjavās. Nesatur hlorīdus. **Lietošanas instrukcija.** Pirms lietošanas produktu rūpīgi samaisa un pievieno betona masas vai būvjavas sagatavošanai paredzētajam ūdenim, ko pēc tam pievieno tālākā maisīšanas procesā. Patēriņš ir 0,5 līdz 1,0 l uz 50 kg cementa, attiecīgi samazina ūdens devu. Gatavojot apmetumu, normālam ūdens spiedienam (atmosfēras spiediens), apmetuma kārtā jāveido 20-30 mm bieža un ieteicams to veikt divās kārtās. Paaugstināta ūdens spiediena gadījumā apmetuma kārtas biezumam jābūt 30-40 mm. **H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. P102 Sargāt no bērniem. P264 Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un, ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Uzglabāt slēgtā traukā pie temperatūras +5°C līdz + 30°C. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma. Sastāvs: Nātrija hidroksīds <0,9% CAS Nr. 1310-73-2**

Uzmanību
Atsargiai
Hoiatus
Осторожно

