

“Hidrostop i80”

Silāna bāzes injekcijas krēms

Horizontālās hidroizolācijas izveidošanai vai atjaunošanai mitrā mūrī

Viens no tradicionālākajiem un vienkāršākajiem mūsdienu tehnoloģijas paņēmieniem, lai atjaunotu vai uzlabotu horizontālo hidroizolācijas barjeru ir pamatu mūrī injicējot materiāla struktūru blīvējošus vai hidrofobizējošus produktus. Injekciju metode balstās uz speciāli šim nolūkam izurbtu, slīpi izvietotu kanālu izveidi ar 12-15 mm diametru (ik pēc 120 –150 mm), kuri tiek aizpildīti ar injekcijai paredzēto materiālu. Injekcijas tiek veiktas ar bezspiediena rokas presēšanas pistoli vai ar zemspiediena injekcijas iekārtu.

HIDROSTOP i80 ir vienkomponta šķīdinātājus nesaturošs hidrofobizējošs injicēšanas krēms ar augstu aktīvo vielu koncentrāciju un lielisku impregnēšanās spēju, kas paredzēts horizontālās hidroizolācijas barjeras izveidei ar injekcijas metodi mūrī ar mitrumu līdz 95%.

Lietošanas instrukcija: Mūra virsmu attīra no drūpošajām, nenoturīgajām daļām. Plaisas un dobumus aizpilda ar bezrukuma remonta javu (Vincent Polyline produkts **SUPER**) Mūrī veic urbumus ar 12 mm urbi ar soli starp urbumiem ne lielāku kā 150 mm. Urbumus veic ar lejupejošu slīpumu no 0 līdz 30° neizurbjot 50mm līdz mūra pretējai virsmai. Urbumus iztīra - izpūš ar saspīestu gaisu. Izmantojot rokas presēšanas pistoli aizpilda urbumus ar **HIDROSTOP i80** un urbumu noslēdz ar mitrumu necaurlaidīgu aizbāzni. Ja injekcijas tiek veiktas ar zemspiediena injekcijas iekārtu (< 10 bar.) vertikālās virsmas virs un zem urbumiem apstrādāt ar hidrofobizējošu materiālu (Vincent Polyline produkts **HIDROFOBS**), lai neļautu injekcijas materiāla filtrāciju caur mūra sienu. Gadījumos kad mūris ir grūti uzsūcošs, urbumus jāveic ar mazāku atstarpi 80-100mm un divās rindās. Pēc **HIDROSTOP i80** injicēšanas, tukšos caurumus aizpilda ar bezrukuma javu.

Patēriņš: 0,3 kg injicēšanas krēma **HIDROSTOP i80** uz tekošo metru pie 22 cm mūra biezuma.

Iepakojums: 600ml kārtridžs, 10kg un 20kg spainis