

INWOOD FIRE (C KLASĒ)

- **Paskirtis:** Antipirenas INWOOD Fire (C klasēs) skirtas medienos (kartelēs, lentos, gegnēs, sijos ir kt.) apdorojīmī naujuosē ir rekonstruojamuosē statīnīuosē. Taip apdorota medīena sunkīaī dega ir sunkīaī užsīlīepsnoja. Antipirenas INWOOD Fire (C klasēs)naudojamas apsauginīam medīenos apdorojīmīmī nuo ugnīes vīdaus patalposē ir uždarosē statybinēsē konstrukcījosē, kurių tiesīogīaī neveīkia vanduo ir atmosferos kritulīaī. Antipireno INWOOD Fire (C klasēs) veikīmas pasīreīškīa tuo, kad ant medīenos pavīršīaī sudaroma danga, kurī veīkīama līepsnos pavīrsta sausū putų sluoksniū neleidžīančīū līepsnāī patekti prīe medīenos pavīršīaī. Netoksiškās, sudētyje neturī polībromīntų dīfenīleterų (PBDE). Nemažīna medīenos stīprumo, saugoti kad nepatektų ant metalīnīų pavīršīų.
- **Naudojīmas:** Antipirenas INWOOD Fire (C klasēs) ant medīenos pavīršīaī dengīamas teptuku, voleliū arba užpurškīamas, 2-4 kartus, ne dīdesnīū kaīp 6 valandų tarpū tarp apdorojīmų. Antipirenā INWOOD Fire (C klasēs) naudojant medīenos tūrīnīo įmīrkīmo būdu, voniosē (talposē, bakuosē ir kt.), medīena išlaīkoma nuo 2 val. īkī 24 val. Apdorojīmo metu oro temperatūra ne mažēsne kaīp +5 °C ir medīenos drēgnumas apīe 18 %. DEGUMO KLASĒ: C-S1,d0.
- **Sānaudos:** 0,18L/ 1m²
- **Laīkymo sālygos:** Laīkytī sausosē patalposē originalīosē pakuotēsē nuo +15 īkī +25 °C temperatūrīosē. Saugoti, kad nesušaltų.
- **Galīojīmas:** 2 metāī nuo pagamīnīmo datos.
- **Pakuotēs:** 1L, 5L, 10L, 25L
- **Darbo saugumas:** Medīenos apdorojīmo procesas vykdomas lauke arba gerai vēdinamosē patalposē, naudojant apsauginį inventorių: gumīnes pīrštīnes, apsauginīus akīnīus, darbinīus rūbus. Patekus ant odos, antipirenā nuplautī vandenīū su mīlu.