

PVA D2

Universaalne tiseriliim

Kasutusvaldkond	Tiseriliimi soovitatakse kasutada niiskusega mitte kokku puutuva puidu liimimiseks. Liim on mõeldud kasutamiseks nii kuum- kui ka külmlülitamise korral. Sobib mööbli, vineeri, puitlaastplaadi ja muude puittoodete liimimiseks. Sobib eriti hästi pehmema puidu liimimiseks. Liim ei sisalda orgaanilisi lahusteid ega dibutüülftalaati.
Omadused	• Toote pH: $4,7 \pm 0,3$ • Tihedus: $1,08 \text{ g/cm}^3 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ • Vastab klassi D2 nõuetele (DIN EN 204) • Pärast kõvenemist moodustab liim tugeva värvitu liitekoha ja on suure temperatuurikindlusega (kuni $+80^\circ\text{C}$).
Kasutamine	• Aluspind peab olema sile, puhas ja kuiv. • Kandke liimi pinnale pintsliga või rulliga. • Pehme puidu korral kandke liimi ühele liimitavale pinnale, kõva puidu korral mõlemale pinnale. Ühendage elemendid hiljemalt 8 minutit pärast liimi pealekandmist ja asetage need surve alla. • Puhastage värsked liimijääke ja tööriistu veega. • Liimitava puidu lubatud niiskus: kuni 12%, suhteline õhuniiskus: 50–70%. • Täielik kuivamisaaeg: 24 tundi temperatuuril vähemalt $+10^\circ\text{C}$, keskkonna ja puidu temperatuur: $+10\text{--}27^\circ\text{C}$.
Kulu	Olenevalt kasutusviisist 150 kuni 180 g/m^2 .
Hoiustamine	Säilitada suletud nõus temperatuuril $+5^\circ\text{C}$ kuni $+30^\circ\text{C}$. Hoida külmumise eest. Kõlblikkusaeg: kaks aastat alates valmistamise kuupäevast.