

PVA D2

Universalūs medienos klījai

Taikymas: Klījais rekomenduojama klijuoti visų rūšių medieną, kuri nėra veikiamą drėgmės. Klījai skirti tiek karšto, tiek šalto klījavimo technologijų pritaikymui. Tinka baldams, fanerai, medžio drožlių plokštėms ir kitiems mediniams gaminiams klijuoti. Ypač rekomenduojamas spygliuočių medžių klījavimui. Klījų sudėtyje nėra organinių tirpiklių, dibutilftalato.

Savybės:

- pH $4,7 \pm 0,3$
- Tankis $1,08 \text{ g/cm}^3 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- Produktas atitinka EN 204 D2
- Po sukietėjimo klījai sudaro tvirtą, bespalvę siūlę, turi didelę šiluminę varžą (iki $+80^\circ\text{C}$)

Naudojimas:

- Paviršius turi būti lygus, švarus ir sausas
- Klījus tepkite teptuku arba voleliu
- Minkštą medieną klījais tepkite vieną klijuojamą paviršių, o kietą – abu paviršius. Sujunkite elementus ne vėliau kaip per 8 minutes po klījų užtepimo ir suspauskite.
- Šviežių klījų likučius ir įrankius nuvalykite vandeniu
- Leistinas klijuojamos medienos drėgnumas: iki 12%, santykinis oro drėgnumas: 50 - 70%
- Visiškas išdžiūvimo laikas: 24 valandos ne žemesnėje kaip $+10^\circ\text{C}$ temperatūroje, aplinkos ir medienos temperatūra: $+10 - 27^\circ\text{C}$

Sąnaudos: 150 - 180g/m²

Laikymas: Laikyti sausose patalpose, originaliose pakuotėse nuo $+5$ iki $+30^\circ\text{C}$ temperatūroje. Saugoti, kad nesusaltų. Galiojimo laikas 2 metai nuo pagaminimo datos