

PVA D2

Universāla galdniecības līme

Pielietojums:	Galdniecības līme ieteicama visu veidu koksnes līmēšanai, kas nav pakļauta mitruma ietekmei. Līme paredzēta gan karsto, gan auksto līmēšanas tehnoloģiju pielietošanai. Piemērots mēbeļu, saplākšņu, skaidu plākšņu un citu kokizstrādājumu salīmēšanai. Īpaši ieteicams mīkstas koksnes koku sugas materiālu līmēšanai. Līme nesatur organiskos šķīdinātājus, dibutilftalātu.
Īpašības:	• Produkta pH $4,7 \pm 0,3$ • Blīvums $1,08 \text{ g/cm}^3 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ • Atbilst D2 klasei (DIN EN 204) • Pēc sacietēšanas līme veido stingru, bezkrāsas šuvi, tai piemīt augsta termoizturība (līdz $+80^\circ\text{C}$)
Lietošana:	• Virsmai jābūt līdzenai, tīrai un sausai • Uzklāt līmi ar otu vai rullīti • Mīkstām koksnēm uzklāt līmi uz vienas līmējamās virsmas, bet cietām koksnēm uz abām virsmām. Savienot elementus ne vēlāk kā 8 minūtes pēc līmes uzklāšanas un novietot tos zem spiediena • Svaigas līmes pārpalikumus un instrumentus notīrīt ar ūdeni • Līmējamās koksnes pieļaujamais mitrums: līdz 12%, gaisa relatīvais mitrums: 50 - 70% • Pilns žūšanas laiks: 24 stundas pie temperatūras ne mazākas kā $+10^\circ\text{C}$, apkārtējās vides un koksnes temperatūra: $+10 - 27^\circ\text{C}$
Patēriņš:	Atkarīgs no izmantošanas veida no 150 līdz 180g/m^2
Uzglabāšana:	Uzglabāt slēgtā traukā pie temperatūras $+5^\circ\text{C}$ līdz $+30^\circ\text{C}$. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma