

PVA D2

Універсальний клей для дерева

Застосування:	Столярний клей рекомендований для склеювання всіх порід деревини, що не піддається впливу вологи. Клей призначений для застосування як гарячої, так і холодної технології склеювання. Підходить для склеювання меблів, фанери, ДСП та інших дерев'яних виробів. Особливо рекомендується для склеювання хвойних порід дерев. Клей не містить органічних розчинників, дибутилфталату.
Властивості:	• рН $4,7 \pm 0,3$ • Щільність $1,08 \text{ г/см}^3 \pm 0,01 \text{ г/см}^3$ • Продукт відповідає EN 204 D2 • Після застигання клей утворює міцний безбарвний шов, має високу термостійкість (до $+80^\circ\text{C}$)
Використання:	• Поверхня повинна бути рівною, чистою та сухою • Нанесіть клей пензлем або валиком • Для м'якої деревини нанесіть клей на одну поверхню, що склеюється, а для твердої деревини – на обидві поверхні. З'єднайте елементи не пізніше 8 хвилин після нанесення клею і розмістіть їх під пресом • Залишки свіжого клею та інструменти змити водою • Допустима вологість деревини, що склеюється: до 12%, відносна вологість повітря: 50 - 70% • Час повного висихання: 24 години при температурі не нижче $+10^\circ\text{C}$, температурі навколишнього середовища і деревини: $+10 - 27^\circ\text{C}$
Витрата:	в залежності від використання від 150 до 180 г/м ² .
Зберігання:	зберігати в закритій тарі при температурі від $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$. Захищати від замороження. Термін придатності 2 роки з дати виготовлення