

StoneProtect

Kivi ja betooni immutusaine

Kasutusala:	Vahend on mõeldud pindade töötlemiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes.. See kaitseb mineraalmaterjalide pindu niiskuse, mustuse kogunemise ja ilmastikumõjude eest, säilitades samal ajal nende loomuliku välimuse. Sobib poorsetele mineraalpindadele: betoonile, poorbetoonile, viimistluskivile, krohvpindadele jne (võib kasutada dekoratiivkividele ja killustikule, aiaradadele, sillutisele, kivipiiretele, skulptuuridele, pottidele ja teistele välistingimustes olevatele elementidele).
Omadused:	• pH 7,0 – 8,0 • Tihedus – 0,99 kuni 1,00 g/cm³ • Ilma tugeva lõhnata • Lihtne kasutada • Dzlendub sügavale kivi pooridesse ja annab sellele vetthülgavad omadused
Kasutamine:	• Pind peab olema täiesti kuiv ja puhas; • Enne pealekandmist eemaldage tolm, mustus, rasv, sammal ja muud saasteained; • Soovitame sambla ja samblikuga kaetud pinnad puhastada VP Moss Cleaner toodetega, hallitusest kahjustatud kohad aga enne edasist töötlemist töödelda VP Fungi toodetega; • Soovitav on katta ümberkaudsed taimed, rohi ja muud tundlikud pinnad.
Ohutusmeetmed:	• Isikukaitsevahendid: kaitseprillid ja kindad • Sissehingamisel: toimetada kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanut soojas ja lasta puhata. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku või teha kunstlikku hingamist. Hingamisteede ärrituse, pearingluse, iivelduse või teadvusetuse korral pöörduda arsti poole. • Nahale sattumisel: eemaldage kõik saastunud riided ja jalanõud. Peske saastunud nahka hoolikalt rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse ilmnemisel pöörduda arsti poole. • Silma sattumisel: loputage silmi hoolikalt rohke veega vähemalt 15 minutit, hoides silmalauge avatuna. Võimaluse korral eemaldage kontaktläätsed (kui need on olemas ja neid on lihtne eemaldada). Ärrituse tekkimisel pöörduda arsti poole. • Allaneelamisel: mitte kutsuda esile oksendamist. Pöörduda arsti poole.
Kulu:	3 – 6 m ² /L.
Säilitamine:	Hoida jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. Kaitsta külmumise ja otsese päikesevalguse eest. Hoida suletud anumas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Säilivusaeg on kaks aastat alates valmistamiskuupäevast. Valmistamiskuupäev vt pakendilt.