

KRIIDIKRUNT

Pinna krunt

Kasutusala:	Polümeerse dispersiooni baasil valmistatud krunt on mõeldud sise- ja välitöödeks. Eriti efektiivne kriidi ja lubjaga kaetud pudenevate pindade kruntimiseks, tugevdamiseks ja struktuuri andmiseks (tagab veeauru ja õhu läbilaskvuse, mis on oluline hingavatele materjalidele), parandades nakkumist (adhesiooni) ja imavuse ühtlustamist enne plaatimist, värvimist, krohvimist, tapeetimist ja muid viimistlusteid. Sobib kipsi-, lubi-kipsi-, betooni- ja tsemendipõhiste mineraalpindadele, samuti keraamilistele ja mineraalvillaplaatidele.
Omadused:	• Pinna temperatuur ei tohi olla alla +5°C • Hele valge värvus • pH 6,0 – 9,0 • Kuivamisaeg – 5–24 tundi (sõltuvalt pinna imavusest jms) • Tihedus – 1–1,05 g/cm³
Kasutamine:	• Pind peab olema kuiv, ühtlane ja puhas õlidest, rasvadest, lahustijääkidest ja muudest mustustest (vajadusel eemaldada mehaaniliselt lahtised osakesed). • Krunt kanda pinnale rulli, pintsi või pihustiga, tagades täieliku niisutamise. • Soovitav kanda mitmes kihis, lastes igal kihil kuivada enne järgmise pealekandmist. • Edasine töö on võimalik 5–24 tunni pärast, kui krunt on täielikult kuivanud (aeg sõltub pinna omadustest, krundi kogusest, temperatuurist ja õhu liikumisest).
Kulu:	Siledatele pindadele umbes 100–130 ml/m² , eriti karedatele pindadele – 200 ml/m² .
Säilitamine:	Hoida suletud anumas temperatuuril +5°C kuni +30°C. Kaitsta külmumise eest. Kõlblikkusaeg – 2 aastat alates tootmiskuupäevast.